

## Film étirable machine 23μ 25cm (NCI) transparent



### Caractéristiques

| Caractéristique                                               | Valeur      | Norme        | Tolerance |
|---------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|
| Code article                                                  | 17377       |              |           |
| Code Commercial                                               | IND23250    |              |           |
| Matière première                                              | LLDPE       |              |           |
| Couleur                                                       | Transparent |              |           |
| Épaisseur micron (μ)                                          | 23          |              |           |
| Largeur (cm)                                                  | 25          |              |           |
| Impact résistance (g/μ)                                       | 23          | ASTM D1709 A | 10%       |
| Résistance à la traction rupture longitudinal (N/mm²)         | 32          | ASTM D882 B  | 10%       |
| Résistance à la traction rupture transversal (N/mm²)          | 20          | ASTM D882 B  | 10%       |
| Résistance à la traction sans distorsion longitudinal (N/mm²) | 6.5         | ASTM D882 B  |           |
| Résistance à la traction sans distorsion transversal (N/mm²)  | 5.5         | ASTM D882 B  |           |
| Allongement à la rupture longitudinal (%)                     | 480         | ASTM D882 B  | 10%       |
| Allongement à la rupture transversal (%)                      | 650         | ASTM D882 B  | 10%       |
| Cling (g)                                                     | 130         | Foylo        | 10%       |
| Stretch (%)                                                   | 145         | Foylo        | 5%        |
| Recyclable                                                    | Oui         |              |           |