

Film manuel PRE-ETIRE 7MY 430mMX600m



Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur | Norme | Tolerance |
|--|-------------|--------------|-----------|
| Code article | 18887 | | |
| Code Commercial | PRE7420600 | | |
| Matière première | LLDPE | | |
| Couleur | Transparent | | |
| Épaisseur micron (μ) | 7 | | |
| Longueur (m) | 600 | | |
| Impact résistance (g/ μ) | 39 | ASTM D1709 A | 10% |
| Résistance à la traction rupture longitudinal (N/mm ²) | 75 | ASTM D882 B | 10% |
| Résistance à la traction rupture transversal (N/mm ²) | 20 | ASTM D882 B | 10% |
| Résistance à la traction sans distorsion longitudinal (N/mm ²) | 38 | ASTM D882 B | 10% |
| Résistance à la traction sans distorsion transversal (N/mm ²) | 5 | ASTM D882 B | 10% |
| Allongement à la rupture longitudinal (%) | 130 | ASTM D882 B | 10% |
| Allongement à la rupture transversal (%) | 750 | ASTM D882 B | 10% |
| Cling (g) | 125 | Foylo | 10% |
| Stretch (%) | 10 | Foylo | 5% |
| Résistant aux UV | Non | | |
| Recyclable | Oui | | |