

Film étirable machine 17μ 50cm EXTRA POWER transparent



Film étirable machine 17μ 50cm EXTRA POWER transparent

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur	Norme	Tolerance
Code article	19704		
Code Commercial	IND17E		
Matière première	LLDPE		
Couleur	Transparent		
Épaisseur micron (μ)	17		
Largeur (cm)	50		
Impact résistance (g)	140	ASTM D1709 A	10%
Résistance à la traction rupture longitudinal (MPa)	32	ASTM D882 B	10%
Résistance à la traction rupture transversal (MPa)	28	ASTM D882 B	10%
Résistance à la traction sans distorsion longitudinal (N/mm ²)	8.5	ASTM D882 B	10%
Résistance à la traction sans distorsion longitudinal (MPa)	8.5	ASTM D882 B	10%
Résistance à la traction sans distorsion transversal (N/mm ²)	7.5	ASTM D882 B	10%
Résistance à la traction sans distorsion transversal (MPa)	7.5	ASTM D882 B	10%
Résistance à la rupture par traction longitudinal (mN)	2850	ASTM D1922	10%
Résistance à la rupture par traction transversal (mN)	4446	ASTM D1922	10%
Résistance à la rupture par traction longitudinal (N/mm)	2850	ASTM D1922	10%
Résistance à la rupture par traction transversal (N/mm)	4446		
Allongement à la rupture longitudinal (%)	580	ASTM D882 B	10%
Allongement à la rupture transversal (%)	710	ASTM D882 B	10%
Cling (g)	125	Foylo	10%
Prestretch (%)	300	Foylo	5%
Résistant aux UV	Non		
Recyclable	Oui		