

Film étirable manuel 9μ 50cm x 600m SSCI transparent



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur	Norme	Tolerance
Code article	20015		
Code Commercial	SSCI9		
Matière première	LLDPE		
Couleur	Transparent		
Épaisseur micron (μ)	9		
Largeur (cm)	50		
Longueur (m)	600		
Impact résistance (g/μ)	54	ASTM D1709 A	10%
Résistance à la traction rupture longitudinal (N/mm²)	45	ASTM D822 B	10%
Résistance à la traction rupture transversal (N/mm²)	20	ASTM D822 B	10%
Résistance à la traction sans distorsion longitudinal (N/mm²)	26	ASTM D822 B	10%
Résistance à la traction sans distorsion transversal (N/mm²)	6	ASTM D822 B	10%
Allongement à la rupture longitudinal (%)	210	ASTM D882 B	10%
Allongement à la rupture transversal (%)	640	ASTM D882 B	10%
Cling (g)	135	Foylo	10%
Stretch (%)	80	Foylo	5%
Recyclable	Oui		