

Film étirable machine 15μ 50cm (SPCI) transparent



Film étirable machine 15μ 50cm (SPCI) transparent

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur	Norme	Tolerance
Code article	22081		
Code Commercial	IND15SPCI		
Matière première	LLDPE		
Couleur	Transparent		
Épaisseur micron (μ)	15		
Largeur (cm)	50		
Impact résistance (g)	105	ASTM D1709 A	10%
Résistance à la traction rupture longitudinal (MPa)	33	ASTM D882 B	10%
Résistance à la traction rupture transversal (MPa)	18	ASTM D882 B	10%
Résistance à la traction sans distorsion longitudinal (N/mm ²)	14	ASTM D882 B	10%
Résistance à la traction sans distorsion longitudinal (MPa)	14	ASTM D882 B	10%
Résistance à la traction sans distorsion transversal (N/mm ²)	7.6	ASTM D882 B	10%
Résistance à la traction sans distorsion transversal (MPa)	7.6	ASTM D882 B	10%
Résistance à la rupture par traction longitudinal (mN)	2154	ASTM D1922	10%
Résistance à la rupture par traction transversal (mN)	5645	ASTM D1922	10%
Résistance à la rupture par traction longitudinal (N/mm)	2154	ASTM D1922	10%
Résistance à la rupture par traction transversal (N/mm)	5645		
Allongement à la rupture longitudinal (%)	370	ASTM D882 B	10%
Allongement à la rupture transversal (%)	620	ASTM D882 B	10%
Cling (g)	130	Foylo	10%
Prestretch (%)	240	Foylo	5%
Résistant aux UV	Non		
Recyclable	Oui		