LDPE film à plat 50µ 1.5 x 500m transparent

Explication

Film à plat en polyéthylène, copolymères et recyclats.

Autres propriétés

Stockage et traitement

Ce film n'est pas stabilisé aux UV. Le film doit être stocké à l'abri des rayons UV, de l'humidité et des autres influences climatiques. La température de stockage doit être comprise entre 10 et 30 °C. Le film doit être traité dans l'année qui suit sa production. Il faut éviter tout dommage mécanique à la feuille.

Disclaimer

Pour les films de bâtiment, nous ne fournissons aucune garantie en ce qui concerne la couleur, l'odeur, la transparence et la rugosité/lisse du film.

Luithagen Haven 2 Hal C
B - 2030 Antwerpen

Tel. : +32 (0)3 544 74 87
Fax : +32 (0)3 544 74 91

LDPE film à plat 50µ 1.5 x 500m transparent

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur	Norme
Code article	24140	
Code Commercial	PE/0501.5X500VLTR	
Matière première	LLDPE	
Couleur	Transparent	
Épaisseur micron (µ)	50	
Largeur (m)	1,50	
Longueur (m)	500	
Densité (kg/m³)	0.924	
Impact résistance (g/µ)	≥ 1	ASTM D1709
Résistance à la traction longitudinal (N/mm²)	≥ 14	DIN EN ISO 527-3
Résistance à la traction transversal (N/mm²)	≥ 12	DIN EN ISO 527-3
Allongement à la rupture longitudinal (%)	≥ 250	DIN EN ISO 527-3
Allongement à la rupture transversal (%)	≥ 250	DIN EN ISO 527-3
Résistant au bitume	Oui	
Résistant aux UV	Non	
Recyclable	Oui	

Luithagen Haven 2 Hal C
B - 2030 Antwerpen

Tel. : +32 (0)3 544 74 87
Fax : +32 (0)3 544 74 91