

## Film étirable manuel 20μ 50cm transparent



### Caractéristiques

Caractéristique	Valeur	Norme	Tolerance
Code article	24343		
Code Commercial	HCC20μ50/WDZ		
Matière première	LLDPE		
Couleur	Transparent		
Épaisseur micron (μ)	20	DIN 53370	
Impact résistance (g/μ)	> 2	ASTM 1709	
Résistance à la traction longitudinal (N/mm <sup>2</sup> )	> 30	DIN EN ISO 527-3	
Résistance à la traction transversal (N/mm <sup>2</sup> )	> 22	DIN EN ISO 527-3	
Résistance à la rupture par traction longitudinal (N/mm)	> 25	ASTM D 1922	
Résistance à la rupture par traction transversal (N/mm)	> 80	ASTM D 1922	
Allongement à la rupture longitudinal (%)	> 400	DIN EN ISO 527-3	
Allongement à la rupture transversal (%)	> 600	DIN EN ISO 527-3	
Cling (N)	1.0	ASTM 5458	+/- 0.3
Prestretch (%)	150	Highlight Test	
Résistant aux UV	Non		
Recyclable	Oui		