

Film étirable machine 23μ STANDARD CC transparent



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur	Norme
Code article	25065	
Code Commercial	MACC23μM	
Matière première	LLDPE	
Couleur	Transparent	
Épaisseur micron (μ)	23	DIN 53370
Largeur (cm)	50	GKV
Impact résistance (g/μ)	> 3	ASTM 1709
Résistance à la traction longitudinal (N/mm²)	> 30	DIN EN ISO 527-3
Résistance à la traction transversal (N/mm²)	> 22	DIN EN ISO 527-3
Résistance à la rupture par traction longitudinal (N/mm)	> 30	ASTM D 1922
Résistance à la rupture par traction transversal (N/mm)	> 100	ASTM D 1922
Allongement à la rupture longitudinal (%)	> 400	DIN EN ISO 527-3
Allongement à la rupture transversal (%)	> 600	DIN EN ISO 527-3
Cling (N)	0.7 - 1.3	ASTM 5458
Prestretch (%)	150	Highlight Test
Résistant aux UV	Non	
Recyclable	Oui	