

## Film étirable machine 20 $\mu$ STANDARD CC transparent



### Caractéristiques

| Caractéristique                                            | Valeur         | Norme            |
|------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| Code article                                               | 25651          |                  |
| Code Commercial                                            | MACC20 $\mu$ M |                  |
| Matière première                                           | LLDPE          |                  |
| Couleur                                                    | Transparent    |                  |
| Épaisseur micron ( $\mu$ )                                 | 20             | DIN 53370        |
| Largeur (cm)                                               | 50             | GKV              |
| Impact résistance (g/ $\mu$ )                              | > 3            | ASTM 1709        |
| Résistance à la traction longitudinal (N/mm <sup>2</sup> ) | > 30           | DIN EN ISO 527-3 |
| Résistance à la traction transversal (N/mm <sup>2</sup> )  | > 22           | DIN EN ISO 527-3 |
| Résistance à la rupture par traction longitudinal (N/mm)   | > 30           | ASTM D 1922      |
| Résistance à la rupture par traction transversal (N/mm)    | > 100          | ASTM D 1922      |
| Allongement à la rupture longitudinal (%)                  | > 400          | DIN EN ISO 527-3 |
| Allongement à la rupture transversal (%)                   | > 600          | DIN EN ISO 527-3 |
| Cling (N)                                                  | 0.7 - 1.3      | ASTM 5458        |
| Prestretch (%)                                             | 150            | Highlight Test   |
| Recyclable                                                 | Oui            |                  |