

Film étirable machine 20μ POWER CC



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur	Norme
Code article	25766	
Code Commercial	MPCC20μM	
Matière première	LLDPE	
Couleur	Transparent	
Épaisseur micron (μ)	20	DIN 53370
Impact résistance (g/μ)	> 8	ASTM 1709
Résistance à la traction longitudinal (N/mm ²)	> 40	DIN EN ISO 527-3
Résistance à la traction transversal (N/mm ²)	> 25	DIN EN ISO 527-3
Résistance à la rupture par traction longitudinal (N/mm)	> 70	ASTM D 1922
Résistance à la rupture par traction transversal (N/mm)	> 150	ASTM D 1922
Allongement à la rupture longitudinal (%)	> 400	DIN EN ISO 527-3
Allongement à la rupture transversal (%)	> 600	DIN EN ISO 527-3
Cling (N)	0.7 - 1.3	ASTM 5458
Prestretch (%)	250	
Résistant aux UV	Non	
Recyclable	Oui	