


Film étirable manuel 30μ 50cm transparent



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur	Norme	Tolerance
Code article	25905		
Code Commercial	HCC30μ50		
Matière première	LLDPE		
Couleur	Transparent		
Épaisseur micron (μ)	30		
Largeur (cm)	50		
Impact résistance (g/μ)	85	ASTM D1709 A	10%
Résistance à la traction rupture longitudinal (N/mm²)	32	ASTM D882 B	10%
Résistance à la traction rupture transversal (N/mm²)	22	ASTM D882 B	10%
Résistance à la traction sans distorsion longitudinal (N/mm²)	7	ASTM D882 B	10%
Résistance à la traction sans distorsion transversal (N/mm²)	6	ASTM D882 B	10%
Allongement à la rupture longitudinal (%)	500	ASTM D882 B	10%
Allongement à la rupture transversal (%)	600	ASTM D882 B	10%
Cling (g)	125	Foylo	10%
Stretch (%)	145	Foylo	5%
Recyclable	Oui		