

Film étirable manuel 23μ 50cm noir



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur	Norme	Tolerance
Code article	25930		
Code Commercial	HCC23μ50ZW		
Matière première	LLDPE		
Couleur	Noir		
Épaisseur micron (μ)	23	DIN 53370	
Résistance à la traction longitudinal (N/mm ²)	> 30	DIN EN ISO 527-3	
Résistance à la traction transversal (N/mm ²)	> 22	DIN EN ISO 527-3	
Résistance à la rupture par traction longitudinal (N/mm)	> 25	ASTM D 1922	
Résistance à la rupture par traction transversal (N/mm)	> 80	ASTM D 1922	
Allongement à la rupture longitudinal (%)	> 400	DIN EN ISO 527-3	
Allongement à la rupture transversal (%)	> 600	DIN EN ISO 527-3	
Cling (N)	1	ASTM 5458	+/- 0.3
Prestretch (%)	150	Highlight Test	
Résistant aux UV	Non		
Recyclable	Oui		