

## LDPE film bâtiment 200μ 6 x 25m opaque



### Explication

Film bâtiment en polyéthylène, copolymères et recyclats.

### Application

- Sous-couche sous le béton
- Sous-couche sous la chape
- Feuille de couverture pour une couverture temporaire

### Autres propriétés

#### Stockage et traitement

Ce film n'est pas stabilisé aux UV. Le film doit être stocké à l'abri des rayons UV, de l'humidité et des autres influences climatiques. La température de stockage doit être comprise entre 10 et 30 °C. Le film doit être traité dans l'année qui suit sa production. Il faut éviter tout dommage mécanique à la feuille.

#### Disclaimer

Pour les films de bâtiment, nous ne fournissons aucune garantie en ce qui concerne la couleur, l'odeur, la transparence et la rugosité/lisse du film.

## LDPE film bâtiment 200μ 6 x 25m opaque

### Caractéristiques

| Caractéristique                               | Valeur          | Norme            |
|-----------------------------------------------|-----------------|------------------|
| Code article                                  | 26122           |                  |
| Code Commercial                               | PE/2006X25OPAAK |                  |
| Matière première                              | PEBD            |                  |
| Couleur                                       | Opaque          |                  |
| Épaisseur micron (μ)                          | 200             |                  |
| Largeur (m)                                   | 6               |                  |
| Longueur (m)                                  | 25              |                  |
| Densité (kg/m³)                               | 0.924           |                  |
| Impact résistance (g/μ)                       | ≥ 1             | ASTM D1709       |
| Résistance à la traction longitudinal (N/mm²) | ≥ 14            | DIN EN ISO 527-3 |
| Résistance à la traction transversal (N/mm²)  | ≥ 12            | DIN EN ISO 527-3 |
| Allongement à la rupture longitudinal (%)     | ≥ 200           | DIN EN ISO 527-3 |
| Allongement à la rupture transversal (%)      | ≥ 250           | DIN EN ISO 527-3 |
| Résistant aux UV                              | Non             |                  |
| Résistant au bitume                           | Oui             |                  |
| Recyclable                                    | Oui             |                  |