

## Film étirable machine $17\mu$ 25cm (SPCI) transparent



## Caractéristiques

| Caractéristique   | Valeur       | Norme        | Tolerance |
|---|--------------|--------------|-----------|
| Code article  | 32834        |              |           |
| Code Commercial   | IND17SPCI250 |              |           |
| Matière première  | LLDPE        |              |           |
| Couleur   | Transparent  |              |           |
| Épaisseur micron (μ)  | 17           |              |           |
| Largeur (cm)  | 25           |              |           |
| Impact résistance (g/µ)                                       | 120          | ASTM D1709 A | 10%       |
| Résistance à la traction rupture longitudinal (N/mm²)         | 35           | ASTM D882 B  | 10%       |
| Résistance à la traction rupture transversal (N/mm²)          | 24           | ASTM D882 B  | 10%       |
| Résistance à la traction sans distorsion longitudinal (N/mm²) | 14.5         | ASTM D882 B  | 10%       |
| Résistance à la traction sans distorsion transversal (N/mm²)  | 8            | ASTM D882 B  | 10%       |
| Allongement à la rupture longitudinal (%)                     | 403          | ASTM D882 B  | 10%       |
| Allongement à la rupture transversal (%)                      | 640          | ASTM D882 B  | 10%       |
| Cling (g)   | 130          | Foylo        | 10%       |
| Prestretch (%)  | 260          | Foylo        | 5%        |
| Résistant aux UV  | Oui          |              |           |
| Recyclable  | Oui          |              |           |

Tel.: +32 (0)3 544 74 87 Fax: +32 (0)3 544 74 91