

Film thermorétractable polyoléfine 19 μ 550/550mm x 1075m transparent



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur	Norme
Code article	43079	
Code Commercial	POLYOLEFINE19550	
Matière première	PEBD	
Couleur	Transparent	
Épaisseur micron (μ)	19	
Largeur (mm)	550	
Longueur (m)	1075	
Densité (kg/m ³)	0.923	
Résistance à la traction longitudinal (N/mm ²)	53	ASTM D 1922
Résistance à la traction transversal (N/mm ²)	121	ASTM D 882
Brillance (%)	90	ASTM D 1505
Valeur de rétrécissement (%)	50	ASTM D 2732
Module d'élasticité (N/mm ²)	553	
Turbidité (%)	2-3	
Coefficient de friction	0.15 - 0.25	DIN 53375
Perméabilité à la vapeur d'eau (g/m ² /d)	20	ASTM E 96
Perméabilité à l'oxygène (cm ³ /m ² /j)	8250	ASTM D 1434
Recyclable	Oui	