

Film étirable machine 20μ 50cm (SPCI) transparent



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur	Norme	Tolerance
Code article	47093		
Code Commercial	IND20SPCI		
Matière première	LLDPE		
Couleur	Transparent		
Épaisseur micron (μ)	20		
Largeur (cm)	50		
Impact résistance (g/μ)	145	ASTM D1709 A	10%
Résistance à la traction rupture longitudinal (N/mm²)	37	ASTM D882 B	10%
Résistance à la traction rupture transversal (N/mm²)	24	ASTM D882 B	10%
Résistance à la traction sans distorsion longitudinal (N/mm²)	14.5	ASTM D882 B	10%
Résistance à la traction sans distorsion transversal (N/mm²)	8	ASTM D882 B	10%
Allongement à la rupture longitudinal (%)	481	ASTM D882 B	10%
Allongement à la rupture transversal (%)	650	ASTM D882 B	10%
Cling (g)	130	Foylo	10%
Prestretch (%)	280	Foylo	5%
Résistant aux UV	Oui		
Recyclable	Oui		