

Film étirable machine 23μ 500mm (NCI)



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur	Norme	Tolerance
Code article	5507		
Code Commercial	IND23		
Matière première	LLDPE		
Couleur	Transparent		
Épaisseur micron (μ)	23		
Impact résistance (g/μ)	85	ASTM D1709 A	10%
Résistance à la traction rupture longitudinal (N/mm ²)	32	ASTM D882 B	10%
Résistance à la traction rupture transversal (N/mm ²)	20	ASTM D882 B	10%
Résistance à la traction sans distorsion longitudinal (N/mm ²)	6.5	ASTM D882 B	10%
Résistance à la traction sans distorsion transversal (N/mm ²)	5.5	ASTM D882 B	10%
Allongement à la rupture longitudinal (%)	480	ASTM D882 B	10%
Allongement à la rupture transversal (%)	650	ASTM D882 B	10%
Cling (g)	130	Foylo	10%
Stretch (%)	145	Foylo	5%
Résistant aux UV	Non		
Recyclable	Oui		