

## Film étirable manuel $17\mu$ 50cm x 300m transparent



## Caractéristiques

| Caractéristique   | Valeur      | Norme        | Tolerance |
|---|-------------|--------------|-----------|
| Code article  | 5510        |              |           |
| Code Commercial   | LC217       |              |           |
| Matière première  | LLDPE       |              |           |
| Couleur   | Transparent |              |           |
| Épaisseur micron (μ)  | 17          |              |           |
| Largeur (cm)  | 50          |              |           |
| Longueur (m)  | 300         |              |           |
| Impact résistance (g/µ)                                       | 58          | ASTM D1709 A | 10%       |
| Résistance à la traction rupture longitudinal (N/mm²)         | 29          | ASTM D882 B  | 10%       |
| Résistance à la traction rupture transversal (N/mm²)          | 18          | ASTM D882 B  | 10%       |
| Résistance à la traction sans distorsion longitudinal (N/mm²) | 6           | ASTM D882 B  | 10%       |
| Résistance à la traction sans distorsion transversal (N/mm²)  | 5           | ASTM D882 B  | 10%       |
| Allongement à la rupture longitudinal (%)                     | 380         | ASTM D882 B  | 10%       |
| Allongement à la rupture transversal (%)                      | 510         | ASTM D882 B  | 10%       |
| Cling (g)   | 135         | Foylo        | 10%       |
| Stretch (%)   | 80          | Foylo        | 5%        |
| Recyclable  | Oui         |              |           |

Tel.: +32 (0)3 544 74 87 Fax: +32 (0)3 544 74 91