


Film étirable manuel 20μ 50cm x 300m transparent



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur	Norme	Tolerance
Code article	5513		
Code Commercial	LC220		
Matière première	LLDPE		
Couleur	Transparent		
Épaisseur micron (μ)	20		
Largeur (cm)	50		
Longueur (m)	300		
Impact résistance (g/μ)	65	ASTM D1709 A	10%
Résistance à la traction rupture longitudinal (N/mm²)	31	ASTM D882 B	10%
Résistance à la traction rupture transversal (N/mm²)	17	ASTM D882 B	10%
Résistance à la traction sans distorsion longitudinal (N/mm²)	6	ASTM D882 B	10%
Résistance à la traction sans distorsion transversal (N/mm²)	5	ASTM D882 B	10%
Allongement à la rupture longitudinal (%)	410	ASTM D882 B	10%
Allongement à la rupture transversal (%)	540	ASTM D882 B	10%
Cling (g)	130	Foylo	10%
Stretch (%)	100	Foylo	5%
Recyclable	Oui		