

Film étirable 23μ 500mMX300m



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur	Norme	Tolerance
Code article	5516		
Code Commercial	LC223		
Matière première	LLDPE		
Couleur	Transparent		
Épaisseur micron (μ)	23		
Longueur (m)	300		
Impact résistance (g/μ)	72	ASTM D1709 A	10%
Résistance à la traction rupture longitudinal (N/mm ²)	27	ASTM D882 B	10%
Résistance à la traction rupture transversal (N/mm ²)	20	ASTM D882 B	10%
Résistance à la traction sans distorsion longitudinal (N/mm ²)	6	ASTM D882 B	10%
Résistance à la traction sans distorsion transversal (N/mm ²)	5	ASTM D882 B	10%
Allongement à la rupture longitudinal (%)	450	ASTM D882 B	10%
Allongement à la rupture transversal (%)	550	ASTM D882 B	10%
Cling (g)	130	Foylo	10%
Stretch (%)	115	Foylo	5%
Résistant aux UV	Non		
Recyclable	Oui		