

LDPE film bâtiment 200µ 4 x 50m 36.80kg transparent**Explication**

Film bâtiment en polyéthylène, copolymères et recyclats.

Application

- Sous-couche sous le béton
- Sous-couche sous la chape
- Feuille de couverture pour une couverture temporaire

Autres propriétés**Stockage et traitement**

Ce film n'est pas stabilisé aux UV. Le film doit être stocké à l'abri des rayons UV, de l'humidité et des autres influences climatiques. La température de stockage doit être comprise entre 10 et 30 °C. Le film doit être traité dans l'année qui suit sa production. Il faut éviter tout dommage mécanique à la feuille.

Disclaimer

Pour les films de bâtiment, nous ne fournissons aucune garantie en ce qui concerne la couleur, l'odeur, la transparence et la rugosité/lisse du film.

LDPE film bâtiment 200 μ 4 x 50m 36.80kg transparent

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur	Norme
Code article	5814	
Code Commercial	PFR0204X50T	
Matière première	PEBD	
Couleur	Transparent	
Épaisseur micron (μ)	200	
Largeur (m)	4	
Longueur (m)	50	
Poids (kg)	36,80	
Densité (kg/m ³)	0.924	
Impact résistance (g/ μ)	≥ 1	ASTM D1709
Résistance à la traction longitudinal (N/mm ²)	14.7	DIN EN ISO 527-3
Résistance à la traction transversal (N/mm ²)	12.7	DIN EN ISO 527-3
Résistance à la rupture par traction transversal (N/mm)	129.50	
Résistance à la rupture par traction longitudinal (N/mm)	149.89	
Allongement à la rupture longitudinal (%)	300	DIN EN ISO 527-3
Allongement à la rupture transversal (%)	350	DIN EN ISO 527-3
Résistant aux UV	Non	
Résistant au bitume	Oui	
Recyclable	Oui	