

Film étirable machine 23μ 50cm EXTRAPOWER (ECI) transparent



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur	Norme	Tolerance
Code article	6304		
Code Commercial	IND23E		
Matière première	LLDPE		
Couleur	Transparent		
Épaisseur micron (μ)	23		
Largeur (cm)	50		
Impact résistance (g)	150	ASTM D1709 A	10%
Résistance à la traction rupture longitudinal (MPa)	35	ASTM D882 B	10%
Résistance à la traction rupture transversal (MPa)	32	ASTM D882 B	10%
Résistance à la traction sans distorsion longitudinal (MPa)	8.5	ASTM D882 B	10%
Résistance à la traction sans distorsion transversal (MPa)	7.5	ASTM D882 B	10%
Résistance à la rupture par traction longitudinal (mN)	3550	ASTM D1922	10%
Résistance à la rupture par traction transversal (mN)	5446	ASTM D1922	10%
Allongement à la rupture longitudinal (%)	632	ASTM D882 B	10%
Allongement à la rupture transversal (%)	725	ASTM D882 B	10%
Cling (g)	125	Foylo	10%
Prestretch (%)	350	Foylo	5%
Résistant aux UV	Non		
Recyclable	Oui		