

## LDPE film bâtiment 200 $\mu$ 2 x 50m 18.60kg opaque



### Explication

Film bâtiment en polyéthylène, copolymères et recyclats.

### Application

- Sous-couche sous le béton
- Sous-couche sous la chape
- Feuille de couverture pour une couverture temporaire

### Autres propriétés

#### Stockage et traitement

Ce film n'est pas stabilisé aux UV. Le film doit être stocké à l'abri des rayons UV, de l'humidité et des autres influences climatiques. La température de stockage doit être comprise entre 10 et 30 °C. Le film doit être traité dans l'année qui suit sa production. Il faut éviter tout dommage mécanique à la feuille.

#### Disclaimer

Pour les films de bâtiment, nous ne fournissons aucune garantie en ce qui concerne la couleur, l'odeur, la transparence et la rugosité/lisse du film.

## LDPE film bâtiment 200μ 2 x 50m 18.60kg opaque

### Caractéristiques

| Caractéristique                                                            | Valeur      | Norme                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|
| Code article                                                               | 7676        |                         |
| Code Commercial                                                            | PFR0202X50E |                         |
| Matière première                                                           | PEBD        |                         |
| Couleur                                                                    | Opaque      |                         |
| Épaisseur micron (μ)                                                       | 200         |                         |
| Largeur (m)                                                                | 2           |                         |
| Longueur (m)                                                               | 50          |                         |
| Poids (kg)                                                                 | 18,60       |                         |
| Densité (kg/m <sup>3</sup> )                                               | 0.924       |                         |
| Impact résistance (g/μ)                                                    | ≥ 1         | ASTM D1709              |
| Résistance à la traction longitudinal (N/mm <sup>2</sup> )                 | ≥ 14        | DIN EN ISO 527-3        |
| Résistance à la traction transversal (N/mm <sup>2</sup> )                  | ≥ 12        | DIN EN ISO 527-3        |
| Résistance à la traction rupture longitudinal (N/mm <sup>2</sup> )         | 9           |                         |
| Résistance à la traction rupture transversal (N/mm <sup>2</sup> )          | 7           |                         |
| Résistance à la traction sans distorsion longitudinal (N/mm <sup>2</sup> ) | 6           | PN_EN ISO 527-1:2012(E) |
| Résistance à la traction sans distorsion transversal (N/mm <sup>2</sup> )  | 5           | PN-EN ISO 527-3:1998    |
| Allongement à la rupture longitudinal (%)                                  | ≥ 200       | DIN EN ISO 527-3        |
| Allongement à la rupture transversal (%)                                   | ≥ 250       | DIN EN ISO 527-3        |
| Résistant aux UV                                                           | Non         |                         |
| Résistant au bitume                                                        | Oui         |                         |
| Recyclable                                                                 | Oui         |                         |