

LDPE film bâtiment 200μ 2 x 50m 18.60kg opaque



Explication

Film bâtiment en polyéthylène, copolymères et recyclats.

Application

- Sous-couche sous le béton
- Sous-couche sous la chape
- Feuille de couverture pour une couverture temporaire

Autres propriétés

Stockage et traitement

Ce film n'est pas stabilisé aux UV. Le film doit être stocké à l'abri des rayons UV, de l'humidité et des autres influences climatiques. La température de stockage doit être comprise entre 10 et 30 °C. Le film doit être traité dans l'année qui suit sa production. Il faut éviter tout dommage mécanique à la feuille.

Disclaimer

Pour les films de bâtiment, nous ne fournissons aucune garantie en ce qui concerne la couleur, l'odeur, la transparence et la rugosité/lisse du film.

LDPE film bâtiment 200μ 2 x 50m 18.60kg opaque

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur	Norme
Code article	7676	
Code Commercial	PFR0202X50E	
Matière première	PEBD	
Couleur	Opaque	
Épaisseur micron (μ)	200	
Largeur (m)	2	
Longueur (m)	50	
Poids (kg)	18,60	
Densité (kg/m ³)	0.924	
Impact résistance (g/μ)	≥ 1	ASTM D1709
Résistance à la traction longitudinal (N/mm ²)	≥ 14	DIN EN ISO 527-3
Résistance à la traction transversal (N/mm ²)	≥ 12	DIN EN ISO 527-3
Résistance à la traction rupture longitudinal (N/mm ²)	9	
Résistance à la traction rupture transversal (N/mm ²)	7	
Résistance à la traction sans distorsion longitudinal (N/mm ²)	6	PN_EN ISO 527-1:2012(E)
Résistance à la traction sans distorsion transversal (N/mm ²)	5	PN-EN ISO 527-3:1998
Allongement à la rupture longitudinal (%)	≥ 200	DIN EN ISO 527-3
Allongement à la rupture transversal (%)	≥ 250	DIN EN ISO 527-3
Résistant aux UV	Non	
Résistant au bitume	Oui	
Recyclable	Oui	