

Film étirable manuel 15 μ 450mMX300m



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur	Norme	Tolerance
Code article	8571		
Code Commercial	LC215450		
Matière première	LLDPE		
Couleur	Transparent		
Épaisseur micron (μ)	15		
Longueur (m)	300		
Impact résistance (g/ μ)	50	ASTM D1709 A	10%
Résistance à la traction rupture longitudinal (N/mm ²)	27	ASTM D882 B	10%
Résistance à la traction rupture transversal (N/mm ²)	17	ASTM D882 B	10%
Résistance à la traction sans distorsion longitudinal (N/mm ²)	6	ASTM D882 B	10%
Résistance à la traction sans distorsion transversal (N/mm ²)	5	ASTM D882 B	10%
Allongement à la rupture longitudinal (%)	360	ASTM D882 B	10%
Allongement à la rupture transversal (%)	500	ASTM D882 B	10%
Cling (g)	135	Foylo	10%
Stretch (%)	70	Foylo	5%
Résistant aux UV	Non		
Recyclable	Oui		