

LDPE vlakfolie 50 μ 1.5 x 500m transparant



Toelichting

Vlakfolie uit polyethyleen, copolymeren en recyclaten.

Overige eigenschappen

Stockage en verwerking

Deze folie is niet UV-gestabiliseerd. De folie moet beschut tegen UV-stralen, vochtigheid en andere weersinvloeden opgeslagen worden. De stockagetemperatuur dient tussen 10 en 30 °C te liggen. De folie dient binnen het jaar na productie verwerkt te worden. Mechanische beschadiging van de folie is te vermijden.

Disclaimer

Voor bouwfolie geven wij geen garanties op kleur, geur, transparantie en stroefheid/gladheid van de folie.

LDPE vlakfolie 50μ 1.5 x 500m transparant

Kenmerken

Kenmerk	Waarde	Normering
Artikelcode	24140	
Commerciele Code	PE/0501.5X500VLTR	
Grondstof	LLDPE	
Kleur	Transparant	
Dikte micron (μ)	50	
Breedte (m)	1,50	
Lengte (m)	500	
Densiteit (kg/m ³)	0.924	
Impactweerstand (g/μ)	≥ 1	ASTM D1709
Treksterkte lengterichting (N/mm ²)	≥ 14	DIN EN ISO 527-3
Treksterkte dwarsrichting (N/mm ²)	≥ 12	DIN EN ISO 527-3
Rek bij breuk lengterichting (%)	≥ 250	DIN EN ISO 527-3
Rek bij breuk dwarsrichting (%)	≥ 250	DIN EN ISO 527-3
Bitumenbestendig	Ja	
UV bestendig	Nee	
Recycleerbaar	Ja	