

LDPE folie T10 10 x 50m translucēt



Toelichting

Bouwfolie uit polyethyleen, copolymeren en recyclaten.

Overige eigenschappen

Stockage en verwerking

Deze folie is niet UV-gestabiliseerd. De folie moet beschut tegen UV-stralen, vochtigheid en andere weersinvloeden opgeslagen worden. De stockagetemperatuur dient tussen 10 en 30 °C te liggen. De folie dient binnen het jaar na productie verwerkt te worden. Mechanische beschadiging van de folie is te vermijden.

Disclaimer

Voor bouwfolie geven wij geen garanties op kleur, geur, transparantie en stroefheid/gladheid van de folie.

LDPE folie T10 10 x 50m translucet

Kenmerken

Kenmerk	Waarde	Normering
Artikelcode	25606	
Commerciele Code	PE/10010X50	
Grondstof	LDPE	
Kleur	Translucet	
Dikte micron (μ)	100	
Breedte (m)	10	
Lengte (m)	50	
Densiteit (kg/m^3)	0.924	
Impactweerstand (g/μ)	≥ 1	ASTM D1709
Treksterkte lengterichting (N/mm^2)	≥ 14	DIN EN ISO 527-3
Treksterkte dwarsrichting (N/mm^2)	≥ 12	DIN EN ISO 527-3
Rek bij breuk-lengterichting (%)	≥ 200	DIN EN ISO 527-3
Reksterkte dwarsrichting (%)	≥ 250	DIN EN ISO 527-3
UV bestendig	Nee	
Bitumenbestendig	Ja	
Recycleerbaar	Ja	