

LDPE vlakfolie 70 μ 1 x 70m translucide



Toelichting

Vlakfolie uit polyethyleen, copolymeren en recyclaten.

Overige eigenschappen

Stockage en verwerking

Deze folie is niet UV-gestabiliseerd. De folie moet beschut tegen UV-stralen, vochtigheid en andere weersinvloeden opgeslagen worden. De stockagetemperatuur dient tussen 10 en 30 °C te liggen. De folie dient binnen het jaar na productie verwerkt te worden. Mechanische beschadiging van de folie is te vermijden.

Disclaimer

Voor bouwfolie geven wij geen garanties op kleur, geur, transparantie en stroefheid/gladheid van de folie.

LDPE vlakfolie 70μ 1 x 70m translucide

Kenmerken

Kenmerk	Waarde	Normering
Artikelcode	25945	
Commerciele Code	PE/0701X70VL	
Grondstof	LDPE	
Kleur	Translucent	
Dikte micron (μ)	70	
Breedte (m)	1	
Lengte (m)	70	
Densiteit (kg/m ³)	0.924	
Impactweerstand (g/μ)	≥ 1	ASTM D1709
Treksterkte lengterichting (N/mm ²)	≥ 14	DIN EN ISO 527-3
Treksterkte dwarsrichting (N/mm ²)	≥ 12	DIN EN ISO 527-3
Rek bij breuk lengterichting (%)	≥ 200	DIN EN ISO 527-3
Rek bij breuk dwarsrichting (%)	≥ 250	DIN EN ISO 527-3
Bitumenbestendig	Ja	
UV bestendig	Nee	
Recycleerbaar	Ja	