

LDPE folie T05 6 x 200m translucēt



Toelichting

Bouwfolie uit polyethyleen, copolymeren en recyclaten.

Overige eigenschappen

Stockage en verwerking

Deze folie is niet UV-gestabiliseerd. De folie moet beschut tegen UV-stralen, vochtigheid en andere weersinvloeden opgeslagen worden. De stockagetemperatuur dient tussen 10 en 30 °C te liggen. De folie dient binnen het jaar na productie verwerkt te worden. Mechanische beschadiging van de folie is te vermijden.

Disclaimer

Voor bouwfolie geven wij geen garanties op kleur, geur, transparantie en stroefheid/gladheid van de folie.

LDPE folie T05 6 x 200m translucet

Kenmerken

Kenmerk	Waarde	Normering
Artikelcode	25961	
Commerciële Code	PE/0506X200	
Grondstof	LDPE	
Kleur	Translucet	
Dikte micron (μ)	50	
Breedte (m)	6	
Lengte (m)	200	
Densiteit (kg/m^3)	0.924	
Impactweerstand (g/μ)	≥ 1	ASTM D1709
Treksterkte lengterichting (N/mm^2)	≥ 14	DIN EN ISO 527-3
Treksterkte dwarsrichting (N/mm^2)	≥ 12	DIN EN ISO 527-3
Rek bij breuk-lengterichting (%)	≥ 200	DIN EN ISO 527-3
Reksterkte dwarsrichting (%)	≥ 250	DIN EN ISO 527-3
UV bestendig	Nee	
Bitumenbestendig	Ja	
Recycleerbaar	Ja	