

LDPE bouwfolie 100 μ 4 x 50m translucide hell



Toelichting

Bouwfolie uit polyethyleen, copolymeren en recyclaten.

Overige eigenschappen

Stockage en verwerking

Deze folie is niet UV-gestabiliseerd. De folie moet beschut tegen UV-stralen, vochtigheid en andere weersinvloeden opgeslagen worden. De stockagetemperatuur dient tussen 10 en 30 °C te liggen. De folie dient binnen het jaar na productie verwerkt te worden. Mechanische beschadiging van de folie is te vermijden.

Disclaimer

Voor bouwfolie geven wij geen garanties op kleur, geur, transparantie en stroefheid/gladheid van de folie.

LDPE bouwfolie 100μ 4 x 50m translucide hell

Kenmerken

Kenmerk	Waarde	Normering
Artikelcode	26104	
Commerciële Code	PE/1004X50/3	
Grondstof	LDPE	
Kleur	Translucide hell	
Dikte micron (μ)	100	
Breedte (m)	4	
Lengte (m)	50	
Densiteit (kg/m³)	0.924	
Dikte (mm) tolerantie	+/- 5%	
Impactweerstand (g/μ)	≥ 1	ASTM D1709
Treksterkte lengterichting (N/mm²)	≥ 14	DIN EN ISO 527-3
Treksterkte dwarsrichting (N/mm²)	≥ 12	DIN EN ISO 527-3
Treksterkte bij breuk dwarsrichting (%)	402	
Treksterkte bij breuk lengterichting (%)	310	
Rek bij breuk lengterichting (%)	≥ 200	DIN EN ISO 527-3
Rek bij breuk dwarsrichting (%)	≥ 250	DIN EN ISO 527-3
Scheurweerstand lengterichting (N)	153.99 N	
Scheurweerstand dwarsrichting (N)	155.35 N	
UV bestendig	Nee	
Bitumenbestendig	Ja	
Recycleerbaar	Ja	