

## Bouwfolie 0.10 6m transparant 50kg RB1.5m



### Toelichting

Bouwfolie uit polyethyleen, copolymeren en recyclaten.

### Overige eigenschappen

#### Stockage en verwerking

Deze folie is niet UV-gestabiliseerd. De folie moet beschermt tegen UV-stralen, vochtigheid en andere weersinvloeden opgeslagen worden. De stockagetemperatuur dient tussen 10 en 30 °C te liggen. De folie dient binnen het jaar na productie verwerkt te worden. Mechanische beschadiging van de folie is te vermijden.

### Disclaimer

Voor bouwfolie geven wij geen garanties op kleur, geur, transparantie en stroefheid/gladheid van de folie.

## Bouwfolie 0.10 6m transparant 50kg RB1.5m

### Kenmerken

Kenmerk	Waarde	Normering
Artikelcode	5792	
Commerciele Code	PFR0106T	
Grondstof	LDPE	
Kleur	Transparant	
Dikte micron ( $\mu$ )	100	
Breedte (m)	6	
Gewicht (kg)	50	
Densiteit ( $\text{kg/m}^3$ )	0.924	
Impactweerstand ( $\text{g}/\mu$ )	$\geq 1$	ASTM D1709
Treksterkte lengterichting ( $\text{N}/\text{mm}^2$ )	15.6	DIN EN ISO 527-3
Treksterkte dwarsrichting ( $\text{N}/\text{mm}^2$ )	13.5	DIN EN ISO 527-3
Rek bij breuk-lengterichting (%)	315	DIN EN ISO 527-3
Reksterkte dwarsrichting (%)	405	DIN EN ISO 527-3
UV bestendig	Nee	
Bitumenbestendig	Ja	
Recycleerbaar	Ja	