

Bouwfolie 0.10 4X50m transparant 18.4kg RB 1m



Toelichting

Bouwfolie uit polyethyleen, copolymeren en recyclaten.

Overige eigenschappen

Stockage en verwerking

Deze folie is niet UV-gestabiliseerd. De folie moet beschut tegen UV-stralen, vochtigheid en andere weersinvloeden opgeslagen worden. De stockagetemperatuur dient tussen 10 en 30 °C te liggen. De folie dient binnen het jaar na productie verwerkt te worden. Mechanische beschadiging van de folie is te vermijden.

Disclaimer

Voor bouwfolie geven wij geen garanties op kleur, geur, transparantie en stroefheid/gladheid van de folie.

Bouwfolie 0.10 4X50m transparant 18.4kg RB 1m

Kenmerken

Kenmerk	Waarde	Normering
sku	5808	
Commerciële Code	PFR0104X50T	
Producttype	Bouwfolie	
Grondstof	LDPE	
Kleur	Transparant	
Dikte micron (μ)	100	
Breedte (m)	4	
Lengte (m)	50	
Gewicht (kg)	18,50	
Densiteit (kg/m^3)	0.924	
Impactweerstand (g/μ)	≥ 1	ASTM D1709
Treksterkte lengterichting (N/mm^2)	14.7	DIN EN ISO 527-3
Treksterkte dwarsrichting (N/mm^2)	12.7	DIN EN ISO 527-3
Rek bij breuk-lengterichting (%)	250	DIN EN ISO 527-3
Rek bij breuk-dwarsrichting (%)	350	DIN EN ISO 527-3
Scheurweerstand lengterichting (N)	149.89 N	
Scheurweerstand dwarsrichting (N)	129.50 N	
UV bestendig	Nee	
Bitumenbestendig	Ja	
Recycleerbaar	Ja	