

LDPE bouwfolie 200μ 4 x 50m 36.80kg transparant



Toelichting

Bouwfolie uit polyethyleen, copolymeren en recyclaten.

Toepassing

- Onderlaag onder de beton
- Onderlaag onder de chape
- Afdekfolie voor tijdelijke afdekking

Overige eigenschappen

Stockage en verwerking

Deze folie is niet UV-gestabiliseerd. De folie moet beschut tegen UV-stralen, vochtigheid en andere weersinvloeden opgeslagen worden. De stockageteperatuur dient tussen 10 en 30 °C te liggen. De folie dient binnen het jaar na productie verwerkt te worden. Mechanische beschadiging van de folie is te vermijden.

Disclaimer

Voor bouwfolie geven wij geen garanties op kleur, geur, transparantie en stroefheid/gladheid van de folie.

LDPE bouwfolie 200 μ 4 x 50m 36.80kg transparant

Kenmerken

Kenmerk	Waarde	Normering
Artikelcode	5814	
Commerciele Code	PFR0204X50T	
Grondstof	LDPE	
Kleur	Transparant	
Dikte micron (μ)	200	
Breedte (m)	4	
Lengte (m)	50	
Gewicht (kg)	36,80	
Densiteit (kg/m ³)	0.924	
Impactweerstand (g/ μ)	≥ 1	ASTM D1709
Treksterkte lengterichting (N/mm ²)	14.7	DIN EN ISO 527-3
Treksterkte dwarsrichting (N/mm ²)	12.7	DIN EN ISO 527-3
Trekweerstand dwarsrichting (N/mm)	129.50	
Trekweerstand lengterichting (N/mm)	149.89	
Rek bij breuk lengterichting (%)	300	DIN EN ISO 527-3
Rek bij breuk dwarsrichting (%)	350	DIN EN ISO 527-3
UV bestendig	Nee	
Bitumenbestendig	Ja	
Recycleerbaar	Ja	