

LDPE bouwfolie 200 μ 2 x 50m 18.60kg opaak



Toelichting

Bouwfolie uit polyethyleen, copolymeren en recyclaten.

Toepassing

- Onderlaag onder de beton
- Onderlaag onder de chape
- Afdekfolie voor tijdelijke afdekking

Overige eigenschappen

Stockage en verwerking

Deze folie is niet UV-gestabiliseerd. De folie moet beschermt tegen UV-stralen, vochtigheid en andere weersinvloeden opgeslagen worden. De stockageteperatuur dient tussen 10 en 30 °C te liggen. De folie dient binnen het jaar na productie verwerkt te worden. Mechanische beschadiging van de folie is te vermijden.

Disclaimer

Voor bouwfolie geven wij geen garanties op kleur, geur, transparantie en stroefheid/gladheid van de folie.

LDPE bouwfolie 200μ 2 x 50m 18.60kg opaak

Kenmerken

Kenmerk	Waarde	Normering
Artikelcode	7676	
Commerciële Code	PFR0202X50E	
Grondstof	LDPE	
Kleur	Opaak	
Dikte micron (μ)	200	
Breedte (m)	2	
Lengte (m)	50	
Gewicht (kg)	18,60	
Densiteit (kg/m³)	0.924	
Impactweerstand (g/μ)	≥ 1	ASTM D1709
Treksterkte lengterichting (N/mm²)	≥ 14	DIN EN ISO 527-3
Treksterkte dwarsrichting (N/mm²)	≥ 12	DIN EN ISO 527-3
Treksterkte bij breuk lengterichting (N/mm²)	9	
Treksterkte bij breuk dwarsrichting (N/mm²)	7	
Treksterkte zonder vervorming lengterichting (N/mm²)	6	PN_EN ISO 527-1:2012(E)
Treksterkte zonder vervorming dwarsrichting (N/mm²)	5	PN-EN ISO 527-3:1998
Rek bij breuk lengterichting (%)	≥ 200	DIN EN ISO 527-3
Rek bij breuk dwarsrichting (%)	≥ 250	DIN EN ISO 527-3
UV bestendig	Nee	
Bitumenbestendig	Ja	
Recycleerbaar	Ja	